

## 019\_SILCAFORM®\_CC\_52

**PRODUCT:** CLAY COATED PAPER SILICONE COATED ONE SIDE

*Produkt:* Papier clay coated jednostronnie silikonowany

**COLOUR:** WHITE

*Kolor:* Biały

Property <i>Właściwość</i>	Unit <i>Jednostka</i>	Method <i>Metoda</i>	Target	Min	Max
Grammage <i>Gramatura</i>	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	52	48	56
Thickness <i>Grubość</i>	µm	ISO 534	55	48	62
Moisture <i>Wilgotność</i>	%	ISO 287	4,0	3,0	5,5
Tensile strenght MD <i>Wytrzymałość na zrywanie MD</i>	kN/m	ISO 1924	-	2,6	-
Tensile strenght CD <i>Wytrzymałość na zrywanie CD</i>	kN/m	ISO 1924	-	1,4	-
Release force <i>Siła odrywania</i>	N/25mm	FTM 10 TESA 7476	0,4	0,1	0,6

MD = Machine Direction (kierunek maszynowy) CD = Cross Direction (kierunek poprzeczny)

Test climate: 50% RH, 23°C / Warunki testowe

The technical data sheet has been prepared in good faith. The purchaser should independently test the suitability of the product for a particular application. / Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Valid from / Obowiązuje od : 2021-12-01

019\_SILCAFORM\_CC\_052\_W\_10-11-76\_ST