

021_SILCAFORM®_CC_61

PRODUCT: CLAY COATED PAPER SILICONE COATED ONE SIDE

Produkt: Papier clay coated jednostronnie silikonowany

COLOUR: WHITE

Kolor: Biały

| Property <i>Właściwość</i> | Unit <i>Jednostka</i> | Method <i>Metoda</i> | Target | Min | Max |
|--|--------------------------|-------------------------|------------|-----|-----|
| Grammage <i>Gramatura</i> | g/m ² | ISO 536 | 61 | 57 | 65 |
| Thickness <i>Grubość</i> | µm | ISO 534 | 65 | 58 | 72 |
| Moisture <i>Wilgotność</i> | % | ISO 287 | 4,0 | 3,0 | 5,5 |
| Tensile strenght MD <i>Wytrzymałość na zrywanie MD</i> | kN/m | ISO 1924 | - | 3,3 | - |
| Tensile strenght CD <i>Wytrzymałość na zrywanie CD</i> | kN/m | ISO 1924 | - | 1,6 | - |
| Release force <i>Siła odrywania</i> | N/25mm | FTM 10 TESA 7476 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |

MD = Machine Direction (kierunek maszynowy) CD = Cross Direction (kierunek poprzeczny)

Test climate: 50% RH, 23°C / Warunki testowe

The technical data sheet has been prepared in good faith. The purchaser should independently test the suitability of the product for a particular application. / Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Valid from / Obowiązuje od : 2021-12-01

021_SILCAFORM_CC_061_W_11_ST