

028_SILCAFORM®_G_57_DS

PRODUCT: TRANSITIONAL GLASSINE PAPER SILICONE COATED ONE SIDE

Produkt: Papier przejściowy glassine jednostronnie silikonowany

COLOUR: BROWN, YELLOW, WHITE, BROWNISH, YELLOWISH, WHITISH

Kolor: Brązowy, żółty, biały, brązowawy, żółtawy, białawy

| Property Właściwość | Unit Jednostka | Method Metoda | Target | Min | Max |
|--|-------------------|---------------------|--------|-----|-----|
| Grammage Gramatura | g/m ² | ISO 536 | 57 | 52 | 62 |
| Thickness Grubość | µm | ISO 534 | 50 | 43 | 57 |
| Moisture Wilgotność | % | ISO 287 | 4,5 | 3,0 | 6,0 |
| Tensile strenght MD Wytrzymałość na zrywanie MD | kN/m | ISO 1924 | - | 4,4 | - |
| Tensile strenght CD Wytrzymałość na zrywanie CD | kN/m | ISO 1924 | - | 1,4 | - |
| Release force Siła odrywania | N/25mm | FTM 10 TESA 7476 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |

MD = Machine Direction (kierunek maszynowy) CD = Cross Direction (kierunek poprzeczny)

Test climate: 50% RH, 23°C / Warunki testowe

The technical data sheet has been prepared in good faith. The purchaser should independently test the suitability of the product for a particular application. / Karta techniczna została przygotowana w dobrej wierze. Kupujący powinien niezależnie przetestować przydatność produktu do określonej aplikacji.

Valid from / Obowiązuje od : 2021-12-01

028_SILCAFORM_G_057_B-Y-G-B-W_16-18_T